



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Familia: ESMALTE A BASE DE DISOLVENTE



Producto: BRILLTIX ANTIOXIDANTE

DESCRIPCIÓN

Producto de pintura listo para usar. Garantiza una buena protección para las superficies de hierro expuestas a los agentes atmosféricos, para ser utilizado para revestir con esmalte de acabado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Buena protección antioxidante

Gran cubrición

Se puede cubrir con esmaltes sintéticos

EMPLEO

Para superficies de hierro, madera, mampostería. Se puede aplicar a artefactos destinados a exhibirse en el entorno de la ciudad, rural, costera e industrial de agresividad media.

APLICACIÓN

La superficie a pintar con BRILLTIX ANTIRUGGINE debe prepararse con un tratamiento adecuado, y exactamente:

SOBRE SOPORTES NUEVOS: para un mejor anclaje y para una mayor durabilidad, la superficie debe ser

Desengrasado cuidadosamente con agua y jabón o diluyente de lavado. Lijar, eliminar el óxido. Aplicar una o más capas de producto con al menos 12 horas de diferencia, intercaladas con un ligero Lijado.

SOBRE SOPORTES YA PINTADOS: si la capa de pintura preexistente no recomienda su eliminación completa,

Desengrasar con agua y detergente, enjuagar. Si las pinturas preexistentes se están despegando, cepille, retire

El óxido y lija bien estas piezas, o procede a decapar con un removedor de pintura. Lavar con diluyente lavado, o con agua y jabón, luego aplique una o más capas de producto intercaladas con un lijado ligero

Aplicaciones recomendadas: brocha, rodillo, inmersión, spray, sin aire

Entorno y condiciones de soporte:

El soporte debe estar seco, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante

Temperatura ambiente: mín. 10°C / max 35°C

Humedad relativa del ambiente: < 75%

Temperatura del medio: mín. 10°C / max 35°C



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUCIÓN

El producto debe usarse tal cual. Lo que sea que lo diluya, use diluyente sintético universal. Se recomienda una mezcla cuidadosa del producto ANTES Y DURANTE LA APLICACIÓN, para garantizar la homogeneidad constante del producto.

ALMACENAMIENTO

En un ambiente fresco y bien ventilado. Guarde el envase bien cerrado, boca abajo y lejos de las heladas y las fuentes de calor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(a 20 °C y 50% - 60% HR)

Peso específico	1,6 ± 0,02 Kg./Lt
Rendimiento (*)	8 – 10m ² /l
Viscosidad	2000-3000cP Brookfield vel.60
Secado	5 horas fuera de la impresión
	12 horas en profundidad
Vida útil	al menos 36 meses

(*) El rendimiento depende de la naturaleza y porosidad de la superficie.

TONALIDADES

BLANCO, GRIS, MINIO

CLASIFICACIÓN DE VOC

Pinturas mono componente de alto rendimiento.

VOC expresados en g/litro de producto listo para el consumo:

Límite máximo: 600.00 (2007) - 500.00 (2010)

VOC del producto: 500,00

PRECAUCIONES

Además de las advertencias de riesgo y precaución que regulan BRILLTIX ANTIOXIDANTE en forma de producción y que

se muestran en el envase, se recomienda, antes de aplicar el producto, consultar la FICHA TÉCNICA correspondiente

SEGURIDAD.

Sin embargo, es una buena práctica usar guantes y gafas, y aplicarlos en un entorno bien equipado. airoso.