RUST BLOCK®

Convertidor de óxido e imprimación protectora para metales.

Detiene la corrosión, crea una película impermeable y sobrepintable.

CARACTERISTICAS

RustBlock® Convertidor e Imprimación es un convertidor de óxido listo para usar, a base de quelantes orgánicos y polímeros protectores en dispersión acuosa, específico para el tratamiento y conversión del óxido de superficies de hierro o acero parcial o totalmente oxidadas.

Los quelantes orgánicos, provenientes de fuentes renovables, reaccionan químicamente con el óxido convirtiéndolo en un complejo metal-orgánico estable, anclado tenazmente al metal. Durante el proceso de conversión, la emulsión lechosa inicial se transforma en una capa pasivante oscura, estable y compacta, que ofrece una alta resistencia a los agentes atmosféricos y una excelente impermeabilidad a la humedad. Los polímeros en emulsión garantizan la formación de una película protectora homogénea que puede recubrirse con pinturas acrílicas convencionales, esmaltes al agua o revestimientos de poliuretano.

RustBlock® Convertidor e Imprimación es una formulación de muy baja toxicidad, bajo contenido de VOC, no corrosivo, libre de solventes, secado rápido, alto rendimiento, aplicable también en ambientes cerrados o mal ventilados.

APLICACIONES

RustBlock® Convertidor e imprimación está indicado como convertidor de óxido en superficies y artefactos ferrosos oxidados, parcial o totalmente, antes de pintar. Se utiliza para barandas, portones, carrocerías, vigas, tanques, láminas, tuberías y cualquier superficie metálica atacada por óxido.

MODO DE USO

Preparación.
Antes de la aplicación, elimine cualquier óxido descascarado y/o pintura descascarada de la superficie con un cepillo de metal y elimine cualquier rastro de aceite y grasa. Quitar el polvo residual con un trapo húmedo o con un chorro de aire comprimido. También se puede aplicar sobre soportes húmedos o mojados.

Aplicación.
Agite bien el contenido de la botella antes de usar. Verter la cantidad de producto necesaria para la aplicación en un recipiente de plástico limpio, para no contaminar el producto sumergiendo la brocha directamente en el frasco original. Aplicar con brocha o rodillo teniendo cuidado de humedecer completamente las superficies. Al finalizar el tratamiento, no vierta ningún resto de producto en el envase original.
El producto se seca en unos 20-30 minutos a temperaturas superiores a 20 °C. Proteger del agua y la lluvia hasta que la película protectora esté completamente seca. Esperar a que el producto se seque por completo (unas 24 horas) para proceder a las posteriores operaciones de pintado. En caso de contacto accidental con agua antes del secado, se debe repetir la aplicación.
La alta protección que ofrece el producto permite realizar la pintura incluso después de semanas. Sin embargo, es recomendable evitar la exposición prolongada a los elementos de la película protectora sin pintar.

Advertencias. La información y los consejos proporcionados en esta hoja corresponden a nuestros conocimientos técnicos y de aplicación más recientes y están respaldados por investigaciones de laboratorio continuas. No obstante, antes de utilizar el producto, quien pretenda utilizarlo está obligado a comprobar si es o no apto para el uso previsto y, en todo caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Cabe señalar que esta información puede estar sujeta a adiciones y / o cambios con el tiempo por parte de CAMP S.r.l. Consulte siempre la última versión de la ficha técnica, disponible previa solicitud o en el sitio web www.campitalia.it.

CAMP S.r.l.
Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy
Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy

tel/fax +39 080 4782768
web www.campitalia.it
e-mail info@campitalia.it

Precaución.
Para el mejor rendimiento del producto, en caso de lluvia o nieve antes de la transformación de la herrumbre (dentro de las 24 horas) se debe repetir la operación. En época estival, se aconseja iniciar el tratamiento en las horas más frescas del día.

FORMATO

Botella	125ml	Caja:	24 uds	Código	23044	3456780865914
Botella	250ml	Caja:	12 uds	Código	23043	3456780865907
Botella	500ml	Caja:	12 uds	Código	23042	3456780865891
Botella	1L	Caja:	12 uds	Código	23041	3456780865884
Garrafa	5L	Caja:	4 uds	Código	23040	3456780869134

Advertencias. La información y los consejos proporcionados en esta hoja corresponden a nuestros conocimientos técnicos y de aplicación más recientes y están respaldados por investigaciones de laboratorio continuas. No obstante, antes de utilizar el producto, quien pretenda utilizarlo está obligado a comprobar si es o no apto para el uso previsto y, en todo caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Cabe señalar que esta información puede estar sujeta a adiciones y / o cambios con el tiempo por parte de CAMP S.r.l. Consulte siempre la última versión de la ficha técnica, disponible previa solicitud o en el sitio web www.campitalia.it.

CAMP S.r.l.
Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy
Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy

tel/fax +39 080 4782768
web www.campitalia.it
e-mail info@campitalia.it