

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

COMPACTARM ADITIVO MORTEROS/PUENTE DE UNIÓN

Dispersión acuosa de un copolímero acrilico, especialmente indicada como **puente de unión** entre sustratos deteriorados (morteros, azulejos, vidrios.

A-19200__

Familia: Usos Especificos | **Línea:** PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Presentación: 1, 4 y 15 Litros

Naturaleza del producto

Descripción

Dispersión acuosa de un copolímero acrilico, especialmente indicada como **puente de unión** entre sustratos deteriorados (morteros, azulejos, vidrios...) y recubrimientos nuevos (hormigones pulidos, placas de hormigón prefabricadas...), formulada también como aditivo potenciador de flexibilidad e impermeabilización para mezclas cementosas, yeso, cal... Destaca por la adherencia que ofrece a nuevos recubrimientos y por la mejora que aporta a mezclas de endurecimiento hidráulico.

Propiedades

- Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele.
- Tamaño de partícula muy fino, lo que favorece una buena penetración en el soporte a tratar
- Deja una película pegajosa para mejorar adherencia de las siguientes capas.
- Excelente resistencia al agua
- Regula la superficie de forma que impide el ataque de álcali a la siguiente capa
- Aporta una excelente flexibilidad a mezclas cementosas, yeso, cal...
- Refuerza las propiedades impermeabilizantes de las mezclas de endurecimiento hidráulico
- Crea una capa de adherencia sobre soportes pulidos, sin adherencias o muy deteriorados

Sugerencias de aplicación

Especialmente formulada para la renovación de morteros deteriorados, revestimientos cementosos sobre azulejos y vidrios.
Imprimación intermedia entre hormigón pulido y pintura de acabado.
Excelente potenciador de la flexibilidad e impermeabilización en mezclas cementosa

Características Técnicas

Densidad	1,02 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC.
Viscosidad	5000 ± 2000mPa.s a 20 ± 2ºC (Brookfield RVT, H2, 20 rpm).

COMPACTARM ADITIVO MORTEROS/PUENTE DE UNIÓN A-19200__

pH	8,5 ± 0,5 a 20 ± 2ºC
Ligante	Copolimero Acrílico
Rendimiento	10-12 m2 por litro y capa
Secado	Al tacto, inferior a 1 hora. Recubrimiento posterior favorable inferior a 48h
Colores	Transparente.

Sistemas de Aplicación

Preparación de superficies ya pintadas	Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de mortero mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto.
Preparación de superficies con moho	Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

Modo de Empleo

Útiles de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Preparación del producto	Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización
Temperatura de aplicación	Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5ºC (posible congelación del producto) y superiores a 50ºC
Humedad de aplicación	No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia
Temperatura de soporte	No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5ºC o superior 50ºC
Humedad de soporte	Máximo 20% de humedad

COMPACTARM ADITIVO MORTEROS/PUENTE DE UNIÓN A-19200__

Dilución y limpieza	Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua Primera mano: ADITIVO MORTEROS: amasar con el mortero con una dilución 1:2 agua PUENTE DE UNIÓN: diluir 1:2 agua LECHADAS DE ADHERENCIA: mezclar cemento/arena 1:1 y diluir con 1:2 compactarm:agua
Almacenamiento	Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto Temperatura de almacenamiento: Entre 10ºC-35ºC con el envase original perfectamente cerrado Tiempo de almacenamiento: 2 años a partir de su lote de fabricación
Instrucciones de seguridad y medio ambiente	https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_19200.pdf
Atención al cliente	Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40 Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1

Ficha técnica N. 217
Revisión de 22/04/2022