

## FICHA TÉCNICA

### Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| N.º de artículo  |                     | CAG145*40*40mm    |
| Tejer:   |                     | Leno              |
| Densidad (tamaño del agujero):   | Urdimbre:           | 40 mm             |
|  | Trama:              | 40 mm             |
| Ancho  |                     | 110 centímetros   |
| longitud   |                     | 25 metros         |
| Peso unitario (g/m2)   | Crudo:              | 125 ± 5           |
|  | Producto terminado: | 145±8             |
| Contenido de pegamento   |                     | 11,25%            |
| Resistencia a la tracción (N/50 mm):   | Urdimbre:           | ≥1100             |
|  | Trama:              | ≥1200             |
| Resistencia a la tracción después de 28 días de acondicionamiento.<br>en NaOH al 5%: | Urdimbre:           | ≥60% del original |
|  | Trama:              | ≥60% del original |
| Resultado de la prueba   |                     | Aprobar           |