

CEDRIA Fondo Bloquea Taninos

Hoja Técnica

Gama Bases

Descripción del producto

Imprimación incolora al agua. Interacciona con los taninos disueltos bloqueando la mancha negra que estos producen.

Propiedades

- Regula el contenido de la humedad de la madera. Repele el agua.
- Eficaz protector del film.
- Mejora la adherencia de las capas posteriores.
- No forma capa. A poro abierto.
- Secado rápido.
- Respetuoso con el medio ambiente.

Usos recomendados

Indicado especialmente para maderas frondosas ricas en taninos: Vigas, marcos, puertas, revestimientos y otros elementos de madera en general. Exterior – Interior.

Características técnicas

Resina	Acrílica de partícula fina
Acabado	Mate
Olor	Sin olor
Viscosidad	11" – 14" CF4
Densidad (20°C)	1,03 kg/l
Tipo de disolvente	Agua
COV	Contiene 33g/l. - Valor límite 2004/42/CE-IIA cat. i) es COV máx. 140. g/l (2010).
Secado	30-60 minutos
Condiciones aplicación	Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° y 35°
Almacenamiento	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Envases	750ml, 4l y 20l
Útiles y Limpieza	Pincel, Rodillo o Pistola. Limpieza con agua
Colores	Incoloro
Rendimiento	10-12m ² /l dependiendo del soporte y tipo de madera

Seguridad

- Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación.
- Tiempo de almacenaje: 2 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de Características Técnicas.
- Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Garantía de calidad

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.

Aplicación y Preparación de la madera

Imprescindible preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar el producto:

1. La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedad).
2. La madera debe estar limpia de polvo, grasas, exudados y otras sustancias.
3. Antes de aplicar el producto se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia.
MADERAS VERTICALES: Lija grano 80. MADERAS HORIZONTALES: Lija grano 40.
4. Producto listo para el uso
5. Remover (no agitar) el producto enérgicamente con una espátula antes de usar.
6. **MUY IMPORTANTE: CUANDO SE APLIQUE EL PRODUCTO EVITAR LIJADOS ENTRE CAPAS.**
7. **Si se quiere garantizar la plena eficacia del producto, es muy importante aplicar el producto en todas las caras de la madera, insistiendo especialmente en las testas y los cantos.**

Maderas nuevas

Maderas Frondosas

- **Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el producto Ver apartado Aplicación y Preparación de la madera.**
- Aplicar 1 capa de CEDRIA FONDO BLOQUEA TANINOS insistiendo en los extremos de la madera (testas). Dosis 100 g/m². Se recomienda dejar secar como mínimo entre 30-60 minutos (dependiendo de la temperatura y humedad ambiente y de la porosidad del soporte) antes de aplicar el posterior acabado seleccionado. **Si se quiere garantizar la plena eficacia del producto, es muy importante aplicar el producto en todas las caras de la madera, insistiendo especialmente en las testas y los cantos.**

Recomendaciones adicionales

- Para maderas como Pino Oregón o Pino Melis con presencia de resinas y nudos resinosos se aconseja, después del lijado y antes de la aplicación del producto, limpiar enérgicamente la madera con un trapo impregnado de CEDRIA WOOD NET*1.
- Es importante que, para conseguir la máxima eficacia, se aplique CEDRIA FONDO BLOQUEA TANINOS en la dosificación correcta en todas las caras de la madera a tratar. Si se quiere garantizar la plena eficacia del producto, es muy importante aplicar el producto en todas las caras de la madera, insistiendo especialmente en las testas y los cantos.
- Ante la imposibilidad de ensayar el 100% de las especies y partidas de madera frondosa del mercado, se recomienda realizar una prueba previa antes de seguir adelante con la totalidad de cualquier proyecto.
- CEDRIA FONDO BLOQUEA TANINOS es compatible con aplicaciones anteriores y posteriores de la mayoría de lasures y barnices en base acuosa. Para mayor seguridad se aconseja una prueba previa, siendo necesaria con otro tipo de repintados.
- Es muy importante que evite la aplicación en horas de máxima radiación solar. Al calentarse la madera en exceso perjudica la polimerización de las resinas. Como solución de urgencia y para evitar el impacto que se produce por la rápida evaporación del agua se recomienda que durante la aplicación vaya refrescando la madera con un poco de agua. También le recomendamos que se abstenga de aplicar los productos a temperaturas inferiores a 5°C.
- Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos y comportamientos del producto pueden presentar ligeras modificaciones en función del tipo de madera.
- En la operación del lijado evitar estropajos metálicos, lana de acero o cualquier otro útil que pueda dejar restos metálicos.

*1: Ver Hoja Técnica del producto.