



Spraytechnik GmbH  
Lindigstr. 8,  
D - 63801  
Kleinostheim  
Tel. 06027- 4610-0  
**direkt 4610-21**  
Fax 06027 – 461046

# FICHA TECNICA

## Ficha técnica para protección de bajos repintable gris y negro ref. 540051 y 540052 , 400 ml aerosol

### Descripción del producto

Protección de bajos repintable, a base de caucho y resinas. Después de secado es posible repintarlo con todos los sistemas convencionales de pintura. El producto secado permanece elástico y ofrece una excelente protección. Resistente a la intemperie.

### Uso

Protección de bajos, anticorrosivo, para automóviles, camiones, autobuses.

**Color** gris o negro

**Datos técnicos:** Ingredientes: solventes, resinas, caucho, aditivos

**Sólidos:** 26 %

**VOC** 570 g/l

**Secado:** a tocar: 30-60 minutos, completamente a 20°C 120-180 minutos,

60°C 45 – 60 minutos

**Resistencia:** a agua, atmósfera salada, aceite, ácidos y bases diluidos a temperatura s de – 25°C hasta 80°C

**Limpieza:** material fresco: con solvente  
material seco: mecánico

**Aplicación:** Agitar durante 3 minutos, esprear de prueba, Distancia de espreado: aprox. 30 cm. Aplicar varias capas delgadas de manera cruciforme. Después del uso, limpiar la válvula invirtiendo la lata y oprimiendo la esprea un momento.

**Almacenamiento:** No almacenar a temperaturas inferiores a 10°C y superiores a 30°C. Proteger del sol y del calor.

Prosol Spraytechnik GmbH se reserva la facultad de variar los datos aquí expuestos según la evolución técnica del producto. La información que detallamos es correcta según nuestro mejor conocimiento. La utilización y aplicación de este producto se escapa a las posibilidades de nuestro control i la responsabilidad depende exclusivamente del aplicador final.

Kleinostheim, Diciembre del 2006